



MICROTOP

MICROTOP® TW 3

MORTIER SPECIAL À BASE DE MICRO SILICE POUR PROJECTION PAR VOIE SECHE DANS LE DOMAINE DE L'EAU POTABLE

DESCRIPTION

MICROTOP TW 3 est un mortier hydraulique à base de micro silice pour projection par voie sèche.

MICROTOP TW 3 est un mortier de classe de résistance C30/37 pour le domaine de l'eau potable.

Agrément eau potable établi par : IPL SANTÉ, ENVIRONNEMENT DURABLES, agréé par le Ministère chargé de la Santé.

MICROTOP TW 3 est conforme aux spécifications allemandes DVGW W 270, W 300 et W 347.

Granulométrie 0-3 mm.

UTILISATION

MICROTOP TW 3 projection par voie sèche pour le reprofilage, le revêtement, le garnissage, ainsi pour la finition de parois (sols, murs, plafonds).

MICROTOP TW 3 peut être taloché ou lissé. De petits travaux peuvent être réalisés manuellement. De 9 à 20 mm d'épaisseur.

PROPRIÉTÉS

- micro silice
- faible module E
- peut être projeté
- imperméable
- faible porosité
- sans chlore
- peut être enduit et lissé

MISE EN OEUVRE

Support :

Béton porteur ou enduit ancien adhérent. Le support doit être grenailé sous haute pression d'eau (1000 bars). La contrainte d'adhérence à obtenir est de 1,5 MPa.

La surface doit être exempte de poussières, éléments libres et de laitance. Le support sera humidifié à refus la veille des travaux et restera légèrement humide pendant les travaux.

Un rapport E/C < 0,5, soit 2,56 litres d'eau par sac de 25 kg de produit est à respecter.

La température minimale du support ne doit pas se situer en dessous de 5°C.

Finition :

Un système d'humidification sera mis en place, afin de garantir une humidité relative de 95 % pendant 10 jours après l'application. La température ambiante ne doit pas excéder 20°C. Eviter les courants d'air et les déplacements d'air importants.

PRODUCTION / CONTROLE

KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co. KG
Hohensteinstrasse 19
D 44866 BOCHUM-WATTENSCHIED

Certification : DIN EN ISO 9001:2008

CONDITIONNEMENT

- sacs papier de 25 kg

STOCKAGE

A l'abri de l'humidité, comme du ciment.

Durée de vie du produit en sacs non entamés et fermés : environ 6 mois.

OBSERVATIONS

Ce produit est alcalin, il convient donc de se protéger la peau et les yeux. Si le produit entre en contact avec vos yeux, consulter votre médecin. Nos recommandations techniques d'utilisation s'appuient sur notre expérience. Nous vous recommandons d'adapter votre traitement aux circonstances que vous rencontrez sur place. Et nous vous renvoyons à nos conditions générales de vente et de livraison. Nous tenons à votre disposition les notices d'informations, les indications d'utilisation, les notices descriptives et les certifications des divers systèmes de revêtements de sol industriels KORODUR, les durcisseurs KORODUR, les mortiers KORODUR et les produits chimiques KORODUR.

MICROTOP® TW 3

**MORTIER SPECIAL À BASE DE MICRO SILICE
POUR PROJECTION PAR VOIE SECHE
DANS LE DOMAINE DE L'EAU POTABLE**

DONNÉES TECHNIQUES - CONTRÔLE

Agrément eau potable établi par : IPL SANTÉ, ENVIRONNEMENT DURABLES EST, 54521 MAXEVILLE (F),
agrée par le Ministère chargé de la Santé
CTA 11-026/4

Essais de contrôle : Institut d'hygiène de Gelsenkirchen (D)

recommandation	DVGW : W 270	recommandation DVGW : W 347
	W-144928-06-SI	C-142450-06-Ko/st
	avant : W 1267/2002/8G	avant : C 2076/01/sn

Essais de contrôle DVGW – recommandation W 300 : LGA, Nürnberg

Pourcentage d'air occlus :	BBBW1 0660031-1-R1
Densité du mortier frais :	BBBW1 0660031-1-R1
Densité du mortier durci :	BBBW1 0660031-1-R1
Résistance à la flexion :	BBBW1 0660031-1-R1
Résistance à la compression :	BBBW1 0660031-1-R1
Adhérence :	BBBW1 0660031-1-R1
Module d'élasticité statique :	BP 0120084/L
TOC :	PAZ 6112548.2
Teneur en hydroxyde de calcium :	No. 5673396.4

MPVA Neuwied	Porosité à 28 jours :	50/0079/07
---------------------	-----------------------	------------

Caractéristiques techniques	Densité	2,24 kg/l	
	Granulométrie :	0 – 3 mm	
		Classe de résistance	C30/37
		Rapport Eau / Ciment (E/C)	≤ 0,5
		Epaisseur couche :	env. 9 à 20 mm
	Température ambiante :	≥ 5° C	

REMARQUE

Les présentes indications, et notamment les propositions de traitement et d'utilisation de nos produits, s'appuient sur nos connaissances et notre expérience des cas normaux. En raison des matériaux, contextes et conditions de travail divergentes, nous ne saurions en aucun cas garantir le résultat d'un traitement ou notre responsabilité, à quelque titre juridique que ce soit, que ce soit au titre de la présente indication ou au titre d'un conseil oral, à l'exception de notre responsabilité engagée au titre d'une intention délictueuse ou d'une négligence grave. En pareil cas, il appartient à l'utilisateur d'apporter la preuve qu'il nous a transmis, par écrit et dans les délais requis, les données exhaustives indispensables à une analyse conforme aux règles de l'art et susceptible d'aboutir à un succès dans la solution du problème. Il convient de veiller aux droits de protection des tiers. En la matière s'applique les dispositions de la notice technique dans sa version la plus récente du moment, que vous voudrez bien nous réclamer.

Korodur International GmbH

www.korodur.de

Siège
Wernher-von-Braun-Str. 4
D 92224 Amberg

Usine Bochum-Wattenscheid
Hohensteinstr. 19
D 44866 Bochum

Postfach 1653
D 92206 Amberg
Tél.: ++49 (0)9621-47590
Fax: ++49 (0)9621-32341
info@korodur.de

Postfach 60 02 48
D 44842 Bochum
Tél.: ++49 (0)2327-9457-0
Fax: ++49 (0)2327-321084
wattenscheid@korodur.de

Agent exclusif pour la France
Gérard LAURENT, Ingénieur Conseil
17, rue Chandigarh
F 67370 Dingsheim

Tél.: ++33 (0)3 88 56 45 89
Fax: ++33 (0)3 88 56 89 45
gelaur@wanadoo.fr

