



MORTAR MIX Mortier rapide



Mise à jour 07/2022

Mortier rapide, minéral, polyvalent
épaisseur de 10 - 150 mm

DESCRIPTION

Rapid Set MORTAR MIX est un mortier de réparation minéral, polyvalent et à prise rapide, basé sur la technologie BCSA ciment. Convient idéalement aux domaines d'application où une augmentation rapide de la résistance, de la durabilité et un durcissement à faible retrait sont exigés. MORTAR MIX peut être appliqué en couches d'épaisseur de 10 - 150 mm. Début de prise en 15 minutes, résistant en 1 heure. MORTAR MIX est comparable du point de vue de l'aspect aux matériaux de ciment Portland et sa mise en œuvre est similaire.

APPLICATION

MORTAR MIX est un produit d'utilisation universelle qui convient aux travaux généraux d'entretien de béton et de maçonnerie, aux réparations de stuc et de crépi, aux crépis extérieurs, aux couches d'égalisation, aux travaux de coffrage et à la réfection de voies de circulation. Utilisation en intérieur et en extérieur, même en zones humides.

CONSTRUCTION DURABLE

L'utilisation de MORTAR MIX augmente l'efficacité énergétique et des ressources et préserve les ressources naturelles. La production de ciment à prise rapide génère 30 % d'émissions de CO₂ en moins que le ciment Portland conventionnel. Pour plus d'informations (par exemple, les valeurs LEED), contactez KORODUR.

PROPRIETES

Pour des contraintes d'abrasion importantes, le MORTAR MIX SVS 5 est disponible sur demande avec des agrégats durs selon groupe A (KORODUR VS 0/5) pour les réparations de sols > 15 mm.

- polyvalent, pour des travaux de réparation et nouvelle construction
- application à l'horizontale, à la verticale (sols, murs et plafonds)
- à prise rapide, résistant en 1 heure après la fin de prise
- épaisseur 10 - 150 mm
- haute résistance
- à faible retrait
- minéral, durable
- résistant au gel / sel de déverglaçage
- résistant aux sulfates
- sans chlorure
- résistant à de nombreuses attaques chimiques
- adhérence parfaite : directe, sans primaire d'accrochage
- curage à l'eau uniquement
- à l'intérieur et à l'extérieur
- longue durée de vie

DONNEES TECHNIQUES

Qualité	C45/55	
Granulométrie	0 - 3 mm	
Teinte	gris claire	
Épaisseur de couche standard *en première couche selon la consistance choisie	sol plafond / en hauteur mur	10 - 150 mm en moyenne 15 mm* en moyenne 20 mm*
Temps de prise en référence à DIN EN 196-3	début de prise fin de prise	env. 15 minutes env. 35 minutes
Prêt à être mis en charge	après env. 60 minutes	
Prêt à couvrir Le moment où la pose est possible est indépendant de l'épaisseur de la couche et est influencé par la température ambiante et l'humidité de l'air. Il est recommandé de vérifier l'humidité résiduelle par une mesure appropriée.	revêtements perméables à la vapeur (par ex. carrelages, peintures perméables à la vapeur)	après env. 2 heures
	revêtements anti-diffusion (par ex. parquet, imperméabilisations bitumineuses)	après env. 16 heures
Résistance à la compression [N/mm ²] DIN EN 1015-11	après 60 minutes	> 17,0 N/mm ²
	après 180 minutes	> 28,0 N/mm ²
	après 7 jours	> 35,0 N/mm ²
	après 28 jours	> 50,0 N/mm ²

Résistance à la flexion [N/mm ²] DIN EN 1015-11	après 60 minutes après 180 minutes après 7 jours après 28 jours	> 3,4 N/mm ² > 5,4 N/mm ² > 5,2 N/mm ² > 5,3 N/mm ²
Adhérence [N/mm ²] DIN EN 1542	en moyenne 3,5 N/mm ² exigences atteintes	<input checked="" type="checkbox"/>
Module d'élasticité statique [N/mm ²] DIN EN 13412	env. 26.827 N/mm ² exigences atteintes	<input checked="" type="checkbox"/>
Résistance aux sulfates Tests selon Wittekintd	exigences atteintes	<input checked="" type="checkbox"/>
Résistance au gel – sel de déverglaçage (CDF) BWA- directives épreuve de gélivité	exigences atteintes	<input checked="" type="checkbox"/>
Teneur en ion chlorure DIN EN 1015-17	en moyenne 0,007 exigences atteintes	<input checked="" type="checkbox"/>
Température de mise en œuvre, ambiante et du sol-support	≥ 5 °C	
Ajout d'eau	par sac de 25 kg	env. 3,0 - 4,5 l
Consommation	par m ² par mm	env. 2,0 kg

MISE EN ŒUVRE

Support

Le support doit être propre, sans parties libres, laitance, poussière, acidité, huiles ou graisses. Pour une adhérence optimale, le support doit être exempt de fissures, plan, rugueux et à pores ouverts. Les valeurs de contrainte d'adhérence selon les règlements doivent être respectées (la valeur ne doit pas être inférieure à 1,0 N/mm²). Avant la mise en œuvre, humidifier le support soigneusement. En cas de supports très absorbants, il peut être nécessaire de répéter ce processus plusieurs fois. La formation d'un film d'eau ou de flaques est à éviter.

Mise en œuvre

Avant le début des travaux, s'assurer qu'il y a suffisamment de personnes disponibles et un équipement et outils appropriés. Mélanger MORTAR MIX avec la quantité d'eau spécifiée selon la méthode de mise en œuvre pendant environ 1 à 3 minutes dans un malaxeur à action forcée ou un malaxeur agitateur. Pour mélanger, ajouter d'abord de l'eau dans le récipient de mélange. Puis, pendant que le mélangeur/agitateur est en marche, ajouter MORTAR MIX. Moins on rajoutera d'eau, plus la résistance sera élevée. NE PAS dépasser la quantité d'eau maximum. MORTAR MIX peut être mis en œuvre selon les procédures traditionnelles. La finition doit avoir lieu le plus rapidement possible. MORTAR MIX peut être lissé, taloché ou structuré. L'application doit avoir lieu en une couche unique, c.-à-d. pas par couches successives, et de manière la plus uniforme possible. Pas d'application sur des supports gelés. Il faut éviter les occlusions d'air à la compression. Une température > 20 °C réduira le temps de travail, une température < 20 °C peut retarder le développement de la résistance. Pour prolonger le temps de mise en œuvre, possibilité d'utiliser le retardateur Rapid Set SET CONTROL (retardateur). Pour augmenter la fluidité, ajouter le Rapid Set FLOW CONTROL (plastifiant) et l'additif FAST pour accélérer le temps de prise (voir fiche technique CONCRETE PHARMACY - ADJUVANTS).

TRAITEMENT COMPLEMENTAIRE

Le traitement complémentaire se fait à l'eau et doit commencer dès que la surface perd son aspect brillant. Ce curage doit durer au moins 1 heure jusqu'à résistance suffisante du produit. Si le temps de prise se prolonge, si les températures sont trop basses ou en cas d'utilisation d'un retardateur, le temps de cure peut être plus long.

CONDITIONNEMENT

sacs papier spéciaux de 25 kg

STOCKAGE

A l'abri de l'humidité. Durée de vie du produit en sacs non entamés et fermés : environ 12 mois.

OBSERVATIONS : Ce produit contient du ciment et a une réaction alcaline au contact de l'humidité et de l'eau. Protéger la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, consulter un médecin. Les informations de cette fiche technique sur l'utilisation et la mise en œuvre sont basées sur des tests de laboratoire réalisés par KORODUR dans des conditions optimums et en conformité avec la réglementation technique en vigueur. Les données indiquées ne constituent donc pas des conseils d'utilisation ou un accord de qualité au sens de § 434 (par. 1) BGB (code civil allemand), pas de conseils au sens de § 434 (par. 2) phrase 2 BGB et pas de garantie pour l'utilisation correcte. Des tests préliminaires et des essais d'aptitude en fonction des paramètres spécifiques de chantier sont nécessaires avant la mise en œuvre. Se référer à la fiche technique en vigueur ainsi qu'à la fiche de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006 en vigueur visible aussi à l'internet : www.korodur.de

