



MORTIER SPÉCIAL

NEODUR MSM 3 - MSM 5 NEODUR MSB 8

Mortiers et bétons renforcés de fumée de silice, pour projections par voie sèche

DESCRIPTION

NEODUR MSM 3, MSM 5 et **MSB 8** sont respectivement des mortiers et des bétons préfabriqués additionnés de fumées de silice pour projections par voie sèche.

APPLICATION

NEODUR MSM 3, MSM 5 et **MSB 8** sont utilisables en constructions neuves, en réparations pour soutènements, renforcements de structures existantes, réservoirs d'eau...

NEODUR MSM 3, MSM 5 et **MSB 8** peuvent être projetés verticalement (vers le haut) sans problème, puis talochés ou lissés.

PROPRIETES

- faible rebond
- imperméable
- insensible au gel et sels de déverglaçage
- bonne adhérence au béton, à l'acier
- absence de chlore
- facile à travailler, même verticalement

CARACTERISTIQUES

Matière première : Mélange de liants spéciaux selon EN 197-1/ DIN 1164, d'agrégats sélectionné selon EN 12601 et de fumées de silice.

- granulométrie : **NEODUR MSM 3** : 0 – 3 mm
NEODUR MSM 5 : 0 – 5 mm
NEODUR MSB 8 : 0 – 8 mm
- classe de compression : C30/37
- température d'utilisation : > 5 ° C
- productivité : env. 12 l/sac

MISE EN OEUVRE

Support : propre, sans épaufures, ni poussière, laitance, huile ou graisse. Fixer le ferrailage et autres éléments. Humidifier le support.

Korodur International GmbH

www.korodur.de

Siège

Wernher-von-Braun-Str. 4
D 92224 Amberg

Postfach 1653
D 92206 Amberg
Tél.: ++49 (0)9621-47590
Fax: ++49 (0)9621-32341
info@korodur.de

Usine Bochum-Wattenscheid

Hohensteinstr. 19
D 44866 Bochum

Postfach 60 02 48
D 44842 Bochum
Tél.: ++49 (0)2327-9457-0
Fax: ++49 (0)2327-321084
wattenscheid@korodur.de

Agent exclusif pour la France

Gérard LAURENT, Ingénieur Conseil
17, rue Chandigarh
F 67370 Dingsheim

Tél.: ++33 (0)3 88 56 45 89
Fax: ++33 (0)3 88 56 89 45
gelaur@wanadoo.fr

Projection : **NEODUR MSM 3, MSM 5** et **MSB 8** peuvent être utilisés à l'aide de tout équipement de projection par voie sèche.

FINITION

Après le projection, la surface doit être curée selon pour la protéger d'une dessiccation trop rapide. Des différences de températures peuvent influencer la prise et le durcissement.

PRODUCTION / CONTROLE

KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co. KG
Hohensteinstrasse 19
D 44866 BOCHUM-WATTENSCHIED

Certification : DIN EN ISO 9001:2000

CONDITIONNEMENT

- sacs papier de 25 kg
- europalettes houssées de 1.200 kg

STOCKAGE

A l'abri de l'humidité.
Durée de vie du produit en sacs non entamés et fermés : environ 6 mois.

OBSERVATIONS

Ce produit contient du ciment et a une réaction alcaline au contact de l'humidité et l'eau. Protéger les mains et les yeux. En cas de contact avec les yeux, consulter un médecin. Nos recommandations sont basées sur notre expérience. Nous conseillons d'adapter les procédures et quantités de matériaux aux conditions locales d'utilisation. Se référer aux conditions générales.

