



MORTIER SPÉCIAL

NEODUR AM SUPER NEODUR AM PLUS

**Mortiers d'ancrage
sans retrait**

DESCRIPTION

NEODUR AM Super et **AM Plus** sont des mortiers d'ancrage prêts à l'emploi, à retrait compensé utilisables pour des ancrages dans tout type de roche.

APPLICATION

Travaux miniers, de tunnel, de soutènement divers. Les mortiers d'ancrage **NEODUR** sont facilement pompables et adhèrent immédiatement, sans additifs supplémentaires, même en ancrages verticaux et en conditions difficiles.

Les mortiers d'ancrage **NEODUR** peuvent être utilisés pour le scellement de pièces préfabriquées.

PROPRIETES

- retrait compensé
- absence de chlore
- bonne pompabilité
- insensible au gel
- bonne adhérence même en ancrage verticaux
- résistances initiale et finale élevées

CARACTERISTIQUES

	AM SUPER	AM PLUS
Granulométrie	0-1 mm	0-1 mm
Temps de malaxage	env. 3 min.	env. 3 min.
Résistance à la compression à 28 jours	≥ 55 MPa	≥ 80 MPa
Température d'utilisation	> 5 °C	> 5 °C
Productivité (par sac)	env. 12 l	env. 12 l
Quantité d'eau à ajouter par sac	env. 5 l	env. 5 l

MISE EN OEUVRE

NEODUR AM Super et **AM Plus** est mélangé avec l'eau dans un malaxeur, puis pompé à l'aide d'une pompe à piston ou d'une vis sans fin dans la cavité à injecter. A la fin de l'injection, l'ancrage est inséré dans la cavité.

PRODUCTION / CONTROLE

KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co. KG
Hohensteinstrasse 19
D 44866 BOCHUM-WATTENSCHIED

CONDITIONNEMENT

- sacs papier de 25 kg
- europalettes houssées de 1.200 kg

STOCKAGE

A l'abri de l'humidité.

Durée de vie du produit en sacs non entamés et fermés : environ 6 mois.

OBSERVATIONS

Ce produit contient du ciment et a une réaction alcaline au contact de l'humidité et l'eau. Protéger les mains et les yeux. En cas de contact avec les yeux, consulter un médecin. Nos recommandations sont basées sur notre expérience. Nous conseillons d'adapter les procédures et quantités de matériaux aux conditions locales d'utilisation. Se référer aux conditions générales.

Korodur International GmbH

www.korodur.de

Siège

Wernher-von-Braun-Str. 4
D 92224 Amberg

Postfach 1653
D 92206 Amberg
Tél.: ++49 (0)9621-47590
Fax: ++49 (0)9621-32341
info@korodur.de

Usine Bochum-Wattenscheid

Hohensteinstr. 19
D 44866 Bochum

Postfach 60 02 48
D 44842 Bochum
Tél.: ++49 (0)2327-9457-0
Fax: ++49 (0)2327-321084
wattenscheid@korodur.de

Agent exclusif pour la France

Gérard LAURENT, Ingénieur Conseil
17, rue Chandigarh
F 67370 Dingsheim

Tél.: ++33 (0)3 88 56 45 89
Fax: ++33 (0)3 88 56 89 45
gelaur@wanadoo.fr

