



Stand 04/2026

## CONCRETE MIX Schnellbeton

**mineralischer, multifunktionaler Schnellreparaturmörtel  
für Schichtdicken von 50 - 600 mm**

### BESCHREIBUNG

Rapid Set CONCRETE MIX ist ein auf spezieller Zementtechnologie basierender, mineralischer, multifunktionaler Schnellreparaturbeton. Ideal dort, wo schnelle Festigkeiten, Dauerhaftigkeit und schwindarmes Aushärten gefordert sind. CONCRETE MIX kann in Schichtdicken von 50 - 600 mm verarbeitet werden. Erstarrungsbeginn nach ca. 15 Minuten, belastbar in ca. 1 Stunde. CONCRETE MIX ist von seiner Optik vergleichbar mit Portlandzement-Baustoffen und kann in ähnlicher Weise verarbeitet werden.

### ANWENDUNG

CONCRETE MIX ist ein multifunktionaler Schnellreparaturbeton geeignet für Betoninstandsetzung, für Reparatur und Bau von Gehwegen, Fahrbahnen, Beton- und Maschinenfundamente, Schalungsarbeiten sowie Industrieböden. Einsetzbar für innen und außen, auch in Nassbereichen.

### NACHHALTIGES BAUEN

Die Verwendung von CONCRETE MIX reduziert den CO<sub>2</sub>-Fußabdruck, steigert die Energie- und Ressourceneffizienz und schont die natürlichen Ressourcen. Die Herstellung des Rapid Set Zements benötigt 30 % weniger CO<sub>2</sub>-Ausstoß als herkömmlicher Portlandzement. Für weitere Informationen (z. B. LEED-Werte) zuständigen KORODUR Ansprechpartner kontaktieren.

### EIGENSCHAFTEN

- multifunktional einsetzbar
- für Reparatur und Neubau
- horizontal und vertikal
- Einbaudicke 50 - 600 mm
- schnellerhärtend, belastbar bereits nach ca. 1 Stunde nach Erstarrungsende
- hochfest
- spannungsarm
- mineralisch
- dauerhaft
- frost-/tausalzbeständig
- sulfatbeständig
- chloridfrei
- beständig gegen viele chemische Angriffe
- exzellente Haftung: direkt, ohne Haftbrücke
- Nachbehandlung nur mit Wasser
- innen und außen
- hohe Lagerstabilität

### TECHNISCHE DATEN

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Qualität</b>   | C35/45   |  |
| <b>Körnung</b>  | 0 - 8 mm   |  |
| <b>Farbe</b>  | hellgrau   |  |
| <b>Gängige Einbaudicken</b><br>*im 1. Arbeitsgang je nach gewählter Konsistenz  | Boden  | 50 – 600 mm  |
| <b>Abbindezeit</b><br>Anlehnung an DIN EN 196-3   | Erstarrungsbeginn<br>Erstarrungsende                                       | ca. 15 Minuten<br>ca. 35 Minuten   |
| <b>Belastbar</b>  | nach ca. 60 Minuten  |  |
| <b>Belegreife</b><br>Die Belegreife ist unabhängig von der Schichtdicke und wird durch die Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflusst. Es wird empfohlen, die Restfeuchte durch eine geeignete Messung zu prüfen. | diffusionsoffene Beläge<br>(z. B. Fliesen, diffusionsoffene Farbanstriche) | nach ca. 2 Std.  |
|   | diffusionsdichte Beläge<br>(z. B. Parkett, Bitumenabdichtung)              | nach ca. 16 Std.   |
| <b>Druckfestigkeit</b> [N/mm <sup>2</sup> ]<br>DIN EN 1015-11   | nach 60 Minuten<br>nach 180 Minuten<br>nach 7 Tagen<br>nach 28 Tagen       | > 19,0 N/mm <sup>2</sup><br>> 25,0 N/mm <sup>2</sup><br>> 35,0 N/mm <sup>2</sup><br>> 41,0 N/mm <sup>2</sup> |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Biegezugfestigkeit</b> [N/mm <sup>2</sup> ]<br>DIN EN 1015-11        | nach 60 Minuten<br>nach 180 Minuten<br>nach 7 Tagen<br>nach 28 Tagen | > 4,5 N/mm <sup>2</sup><br>> 4,7 N/mm <sup>2</sup><br>> 6,5 N/mm <sup>2</sup><br>> 7,0 N/mm <sup>2</sup> |
| <b>Statischer E-Modul</b> [N/mm <sup>2</sup> ]<br>DIN EN 13412          | ca. 30.690 N/mm <sup>2</sup><br>Anforderung erfüllt                  | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| <b>Sulfatbeständigkeit</b><br>Prüfung nach Wittekindt                   | Anforderung erfüllt  | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| <b>Frost- / Tausalzprüfung</b>  | Anforderungen erfüllt  | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| <b>Chloridionengehalt</b><br>DIN EN 1015-17                             | i. M. 0,009<br>Anforderung erfüllt                                   | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| <b>Temperatur</b><br>Verarbeitungs-, Umgebungs- u. Untergrundtemperatur | ≥ 5 °C   |  |
| <b>Wasserzugabe</b>   | je 25 kg-Gebinde   | ca. 3,0 - 4,5 l  |
| <b>Materialverbrauch</b>  | je m <sup>2</sup> je mm  | ca. 2,0 kg   |

## VERARBEITUNG

### Untergrund

Untergrund säubern, lose Bestandteile, Zementschlämme, Staub, Säuren, Öl und Fett entfernen. Die Oberfläche muss für einen kraftschlüssigen Verbund rissfrei, eben sowie rau und offenporig sein. Die in den Regelwerken geforderten Oberflächenzugfestigkeiten sind zu beachten (1,0 N/mm<sup>2</sup> sind nicht zu unterschreiten). Vor der Verarbeitung ist der Untergrund gründlich vorzunässen. Bei stark saugenden Untergründen muss das Vornässen mehrmals wiederholt werden. Ein Wasserfilm bzw. Pfützenbildung ist dabei zu vermeiden.

### Verarbeitung

Vor Beginn der Arbeiten sollte ausreichend Personal und geeignete Ausrüstung bzw. Werkzeug vorhanden sein. CONCRETE MIX mit der vorgegebenen Wassermenge je nach Art der Verarbeitung ca. 1 - 3 Minuten im geeigneten Zwangsmischer oder Rührquirl mischen. Zum Mischen zunächst Wasser in den Mischbehälter vorgeben. Dann bei laufendem Mischer oder Rührquirl CONCRETE MIX hinzugeben. Bei geringerer Wasserzugabe erhöhen sich die Festigkeiten, wobei die maximale Wasserzugabe NICHT überschritten werden darf. CONCRETE MIX kann nach herkömmlichen Methoden verarbeitet werden. Die Endbearbeitung sollte so schnell wie möglich erfolgen. CONCRETE MIX kann geglättet, gerieben oder mit Struktur versehen werden. Der Einbau sollte in einer kompletten Lage, d. h. nicht schichtweise und möglichst gleichmäßig erfolgen. Keine Verlegung auf gefrorenen Untergründen. Bei der Verdichtung sollten Luftporen weitgehend verhindert werden. Bei Temperaturen > 20 °C verkürzt sich die Verarbeitungszeit, bei Temperaturen < 20 °C kann sich die Festigkeitsentwicklung verzögern. Zur Verlängerung der Verarbeitungszeit kann Rapid Set SET CONTROL (Verzögerer) oder für erhöhte Fließfähigkeit Rapid Set FLOW CONTROL (Plastifizierer) sowie das Additiv FAST zur Beschleunigung der Abbindezeit zugegeben werden (siehe Datenblatt CONCRETE PHARMACY).

## NACHBEHANDLUNG

Die Nachbehandlung mit Wasser hat unmittelbar zu erfolgen, sobald die Oberfläche ihren feuchten Glanz verloren hat und sollte innerhalb einer Stunde wiederholt durchgeführt werden, bis das Produkt ausreichende Festigkeiten erreicht hat. Bei Auftreten längerer Abbindezeiten, bei zu niedrigen Temperaturen oder der Verwendung eines Verzögerungsmittels, können längere Nachbehandlungszeiten erforderlich werden.

## LIEFERFORM

25 kg Papierspezialverpackung

## LAGERUNG

Trocken lagern wie Zement. Haltbarkeitsdauer ca. 12 Monate.

**HINWEIS:** Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Augenkontakt Arzt aufsuchen. Die Angaben in diesem Datenblatt zur Verwendung und Verarbeitung basieren auf Anwendungsversuchen der KORODUR unter Zugrundelegung von Idealbedingungen im Labor sowie den genannten technischen Vorschriften. Die jeweiligen Angaben stellen daher keinen Verwendungshinweis oder Beschaffenheitsvereinbarung im Sinne des § 434 Abs. 1 BGB, keine Anleitung im Sinne des § 434 Abs. 2 Satz 2 BGB und keine Garantie für die konkrete Verwendung dar. Wegen der unterschiedlichen Baustellenbedingungen sind vor jeder Verwendung eigene Versuche und Eignungsprüfungen erforderlich. Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: [www.korodur.de](http://www.korodur.de)



Zertifiziertes  
Qualitätsmanagementsystem  
DIN EN ISO 9001:2015



**KORODUR International GmbH**

Wernher-von-Braun-Straße 4 · 92224 Amberg  
Tel. +49 (0) 9621 4759-0 · [info@korodur.de](mailto:info@korodur.de)

[www.korodur.de](http://www.korodur.de)